

MIRAGE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mirage incontra l'essenza del lusso e della bellezza eco-consapevole con superfici lucide a specchio tono su tono su carta finissima, realizzate in linea con il nostro approccio sostenibile.

Mirage è composto da materiali biodegradabili ed è riciclabile nel ciclo della carta. La base in carta è realizzata con fibre di cellulosa certificata e il film in PLA proviene da risorse rinnovabili.

L'aspetto spiccatamente lucido di Mirage è raggiunto usando materiali da fonti rinnovabili, ove solitamente le alternative esteticamente simili disponibili sul mercato prevedono l'impiego di materiali da fonti fossili, come la plastica. Nella categoria di riferimento, Mirage è prodotto secondo i più alti standard ecologici e rappresenta un passo in avanti verso soluzioni alternative alla comune plastica.

Sia in ambito packaging sia in comunicazione stampata, Mirage si distingue per la sua natura riflettente, e i risultati raggiungibili con la nobilitazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	120 g/m ²	400 g/m ²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m ²	5%	120	400
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	136	445
MANO	ISO 534	cm ³ /g	-	1,13	1,11



RECYCLABLE



RENEWABLE
SOURCES



BIODEGRADABLE



86
C/PAP



FSC
www.fsc.org
FSC® C001810

The mark of
responsible forestry

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE	Si consiglia di maneggiare con cura, possibilmente con guanti in cotone per evitare il trasferimento di impurità delle mani sulla superficie della carta. Durante la movimentazione e lo stoccaggio del materiale, non sovrapporre altro materiale, come ad esempio altre palette. Si raccomanda di tenere sigillato il pacco fino al suo utilizzo. Condizionare la carta almeno 48 ore prima della lavorazione, mantenendo i pacchi di Mirage alla stessa temperatura dell'ambiente in cui si svolgerà la lavorazione.
STAMPA OFFSET	Si consigliano minipile e inchiostri ossidativi. Può essere stampato in litografia normale o UV. Per sovrastampe, suggeriamo la litografia UV.
STAMPA SERIGRAFICA	Si consigliano minipile. Adatta alla stampa serigrafica. È sconsigliata la stampa serigrafica sul retro.
LAMINA E PUNZONE A SECCO	I test hanno ottenuto buoni risultati. Per lamina intendiamo sia quella a caldo sia a freddo; entrambe le tipologie possono essere utilizzate su Mirage.
STAMPA DIGITALE	Pur non essendo una carta sviluppata per le tecniche di stampa digitali, i test hanno dimostrato risultati soddisfacenti su plotter ink jet e laser. Nota: le varianti Clear Mirror (argento) e Golden Gloss (oro) non sono compatibili con la stampa laser.
STAMPA DIGITALE HP INDIGO	Mirage non è adatta alla stampa HP Indigo.
FUSTELLATURA	Si consiglia una cura particolare nella manipolazione ove presenti meccanismi di trascinamento.
POST STAMPA	Lasciar riposare 48h.

> Considerata la natura del PLA, il film potrebbe presentare sporadiche imperfezioni di dimensioni contenute.

> Per particolari lavorazioni (e trasformazioni) si consiglia di effettuare un test. Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita