



CONTACT LAID - Scheda Tecnica I 15.02.2023

CONTACT LAID

DESCRIZIONE PRODOTTO

Contact Laid è una gamma di carte vergate dalla trama classica e le eleganti tonalità bianco e avorio. Prodotta con pura cellulosa ECF proveniente da foreste correttamente gestite è la carta ideale per le immagini coordinate e per tutte le applicazioni creative quali brochure, report aziendali, editoria di pregio, inviti.

É disponibile in 3 colori e in 3 grammature.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	90 g/m ²	120 g/m ²	220 g/m ²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	90	120	220
SPESSORE	ISO 534	μm	5%	120	160	304
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,33	1,33	1,38
BIANCO (CIE)*	ISO 11475	%	3	150	150	150
OPACITÀ	ISO 2471	%	>	86	89	-
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	6,5	6,0

^{*} Valori riferiti al colore Bianco.

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

















Contact Laid è conforme alla normativa ISO 9706 sulla carta permanente ed è adatta ad applicazioni richiedenti carta Acid Free. È biodegradabile e riciclabile.





CONTACT LAID - Scheda Tecnica I 15.02.2023

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI

Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di usare inchiostri di buona qualità, preferibilmente nuovi e non diluiti.

CAUCCIÚ

Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.

TEMPO DI Asciugatura Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.

LINEATURA

Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 135-150 lpi. Per la stampa offset a secco, tale valore può essere ancora più elevato, ad esempio 200 lpi. Per elementi grafici più pesanti e per densità più elevate, applicare una sufficiente quantità antiscartino.

CORDONATURA

La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

VERNICIATURA

Per risultati ottimali utilizzare verniciatura UV serigrafica.

STAMPABILITÀ E Lavorabilità Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura e lamina a caldo.

NOTE

Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA I Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ I UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE I UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA I UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita