
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 10.11.2026

CONTACT LAID



DESCRIZIONE PRODOTTO

Contact Laid è una gamma di carte vergate dalla trama classica e le eleganti tonalità bianco e avorio. É la carta ideale per le immagini coordinate e per tutte le applicazioni creative quali brochure, report aziendali, editoria di pregio, inviti.

É disponibile in 3 colori e in 3 grammature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	90 g/m²	120 g/m²	220 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	90	120	220
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	120	160	304
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,33	1,33	1,38
BIANCO (CIE)*	ISO 11475	%	3	150	150	150
OPACITÀ	ISO 2471	%	>	86	89	-
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	6,5	6,0

** Valori riferiti al colore Bianco.*

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · 94/62 EC HEAVY METAL COMPLIANT · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 22 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 10.11.2026

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI
Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di usare inchiostri di buona qualità, preferibilmente nuovi e non diluiti.

CAUCCIÙ
Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.

TEMPO DI ASCIUGATURA
Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.

CORDONATURA
La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

VERNICIATURA
Per risultati ottimali utilizzare verniciatura UV serigrafica.

STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ
Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura e lamina a caldo.

NOTE
Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita