e-mail: info@favini.com
Website: www.favini.com

LIGHTSET



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lightset è una gamma di carte colorate Favini. Contiene fibre riciclate e pasta legno ed è disponibile in 10 colori. Una collezione di colori completa e adatta alla realizzazione di volantini, locandine, manifesti, blocchi per appunti e molte altre lavorazioni cartotecniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	80 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	80
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	102
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,28
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	%	60	280
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1	5,5

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

RECYCLABLE · BIODEGRADABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · EN71 SAFETY TOYS · 94/62 EC HEAVY METAL COMPLIANT · REACH COMPLIANCE · 22 PAP

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI
Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare le carte Lightset con inchiostri semifreschi di buona qualità. Il processo di asciugatura può essere lievemente accelerato aggiungendo dell'essiccante supplementare.

CAUCCIÚ
Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.

LINEATURA
Per il processo di stampa offset, si consiglia una retinatura da 150 lpi. Per la stampa offset a secco, tale valore può essere ancora più elevato, ad esempio 200 lpi. Per elementi grafici più pesanti e per densità più elevate, applicare una sufficiente quantità antiscartino.

e-mail: info@favini.com
Website: www.favini.com

TEMPO DI ASCIUGATURA	Lasciare asciugare in mini pile almeno 24 ore dopo la stampa.
STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ	Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura, lamina a caldo e verniciatura UV.
STAMPA LASER	Garantita per stampa laser.
NOTE	Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.