

REFIT WOOL



DESCRIZIONE PRODOTTO

Saper fare e sostenibilità sono alla base di Refit. Recuperiamo i cascami tessili di lana e cotone oppure, nel caso del denim, il materiale proveniente da jeans usurati che non possono più essere venduti. Dopo uno speciale trattamento, li aggiungiamo alla cellulosa per produrre carta.

Sorprendente Refit Wool, con la sua caratteristica lanuggine superficiale che contrasta le tinte scure della carta. Il contenuto di cotone in Refit Cotton dona le emozioni che solo il "fresco di bucato" riesce a trasmettere. Refit Denim ha un effetto slavato che non passa mai di moda (proprio come il tuo paio di jeans preferiti!).

La gamma si arricchisce con Refit Cotton Pure White e Refit Wool Pure White, sviluppate selezionando sottoprodotto tessuti particolarmente chiari. Il risultato sono carte dal punto di bianco più elevato, ideali per applicazioni di stampa che richiedono maggiore brillantezza e fedeltà cromatica.

Refit Wool Pure White si distingue inoltre per una superficie dal tatto sorprendente e stimolante, grazie alla presenza delle fibre di lana, ed è stampabile in litografia con semplici accorgimenti, risultando adatta a tirature medio/basse.

Refit contiene il 40% di residui tessili, per un totale di oltre il 50% di materiali riciclati pre e post consumo.

Certificata FSC™ e Global Recycled Standard (GRS), è prodotta utilizzando energia 100% rinnovabile.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	120 g/m ²	250 g/m ²	360 g/m ²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m ²	5%	120	250	360
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	168	350	500
MANO	ISO 534	cm ³ /g	-	1,40	1,40	1,39
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	200	600	600	600
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1	6,0	6,0	6,5

NB: A volte possono manifestarsi lievi differenze nella tonalità, nelle inclusioni e nell'aspetto dovute dall'utilizzo di materie prime naturali. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.



SI RIFERISCE A REFIT WOOL BLACK



Favini Srl is GRS certified
Certified by ICEA
ICEA-TX-2961

Only the products which are covered by a valid Transaction certificate are GRS certified

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI	Si consiglia di stampare le carte REFIT con inchiostri freschi/semifreschi di buona qualità. Eventualmente da valutare l'aggiunta di pasta antistrappo.
CAUCCIÙ	Per una buona impressione grafica utilizzare caucciù comprimibili nuovi.
ACQUA DI BAGNATURA	Data la particolare composizione della carta si rende necessario un aggiustamento a seconda della necessità durante l'invio della tiratura.
PICKING	Data la particolare composizione della carta dei distacchi di materiale sono possibili. Qualora si verificassero, si consiglia un lavaggio frequente, da valutare durante l'invio della tiratura (ogni 500/1000 copie).
LAMINA A CALDO (FOILING)	È adatta alla stampa. Si consiglia di provare preventivamente i vari tipi di nastri.
SERIGRAFIA	È adatta alla stampa. Si consiglia di provare preventivamente.
LAVORABILITÀ	Adatta a qualsiasi lavorazione come punzonatura, perforazione, accoppiatura, fustellatura, cordonatura. Data la natura particolare di Refit, consigliamo di testare sempre la lavorazione.
CORDONATURA	La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra. Per i cartoncini, visto l'elevato spessore, si consiglia di aumentare la dimensione dei cordonatori.
NOTE	Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita