

THE TUBE


DESCRIZIONE PRODOTTO

Aggiungi uno stato d'animo alla tua comunicazione con questo materiale sorprendentemente tattile. Carte e cartoncini mono o bipatinati con una superficie liscia e profondamente opaca invitano a esplorare con le mani senza il timore di lasciare impronte.

The Tube Hide, riproduce un disegno di vera pelle e seduce per una mano morbida e un finish matt, in 3 tonalità intense.

Nuovo: 4 colori si aggiungono alla collezione, un delizioso color crema tenue, un intramontabile Jeans e l'intenso e appassionato Chili, insieme al ritorno del nostro amatissimo ed elegante rosso Red.

The Tube supporta la maggior parte delle tecniche di stampa, è ideale per serigrafia e lamina a caldo. Perfetto per aggiungere valore a lavori pregiati di stampa e packaging di lusso.



CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	120 g/m ²	260 g/m ²	340 g/m ²
				1/s	2/s	2/s
GRAMMATURA	ISO 536	g/m ²	5%	120	260	340
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	145	310	395
MANO	ISO 534	cm ³ /g	-	1,21	1,19	1,16

	METODO		+/-	120 g/m ²	360 g/m ²
				goffrate	
GRAMMATURA	ISO 536	g/m ²	5%	120	360
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	-	-

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.



INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ

La stampabilità di The Tube è eccellente e i tempi di asciugatura sono ridotti. Sugeriamo di dedicare particolare attenzione al processo di stampa in quanto la superficie differisce da una tradizionale carta patinata in termini di macchinabilità e delicatezza. Consigliamo di testare il prodotto prima di effettuare tirature elevate.

PREPARAZIONE

Si consiglia di conservare The Tube in un luogo asciutto, in quanto teme l'umidità. Una volta aperto il pacco, richiuderlo in modo adeguato. Manipolare la carta con guanti e, prima della stampa, **smazzare i fogli come da immagini allegate**.

INCHIOSTRI

Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare The Tube con inchiostri ossidativi, preferibilmente nuovi e non diluiti.

CAUCCIÙ

Utilizzare caucciù comprimibili.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Lasciare asciugare in mini pile (15/20 cm) almeno 24/48 ore dopo la stampa.

CORDONATURA

La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

INCOLLAGGIO

Consigliate colle poliuretaniche. Testare il prodotto prima di procedere con la produzione.

LAMINE

Per l'accoppiamento con foil raccomandiamo l'utilizzo di lamine con spessori adeguati, onde prevenire rischi di ossidazione.

NOTE

Due to its hygroscopic nature, paper can show curl issues if not conditioned properly.

To avoid any issue, we recommend to store the paper closed in its original wrap inside the printing area for at least 24-48 hours. After this conditioning time, the wrapping can be open and the paper can be utilized.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita

PRIMA DELLA STAMPA, SMAZZARE I FOGLI COME DA IMMAGINI



120 g/m²



260, 340, 360 g/m²

