FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

DIGITAL



DESCRIZIONE PRODOTTO

La collezione DIGITAL comprende una selezione di carte e cartoncini dei nostri marchi più noti, tra i quali Biancoflash, Burano, Crush, Shiro Echo, e Majestic. Le finiture, sia patinate sia naturali, spaziano dal liscio al ruvido, fino alle marcature.
Il formato disponibile permette di ridurre gli sprechi nell'ambito della stampa digitale, intesa come Dry Toner e HP Indigo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BIANCOFLASH DIGITAL

PREMIUM

	METODO		+/-	250 g/m²	300 g/m²	350 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	250	300	350
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	268	318	368
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,07	1,06	1,05
BIANCO CIE	ISO 11475	%	3	167	167	167
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	30	80	80	80
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	-	-	-
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	6,5	6,5

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

NATURAL

	METODO		+/-	300 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	300
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	336
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,12
BIANCO CIE	ISO 11475	%	3	93
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	40	130
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	-
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

SHIRO ECHO DIGITAL

BRIGHT WHITE

	METODO		+/-	120 g/m²	350 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	120	350
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	150	440
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,25	1,26
BIANCO CIE	ISO 11475	%	4	132	132
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	50	240	-
			100	-	500
OPACITÁ	ISO 2471	%	-	>92	-
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,0	6,5

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

RAW GREY

	METODO		+/-	300 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	300
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	397
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,32
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	150	-
			200	1100
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5

NB: A volte possono manifestarsi lievi differenze nella tonalità e nell'aspetto dovute dall'utilizzo di materie prime riciclate.

RECYCLABLE · BIODEGRADABLE · 100% SELECTED RECYCLED FIBRES · FREE ACID · REACH COMPLIANT · EN71 SAFETY TOYS · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · PCF PROCESS CHLORINE FREE PULP · 21 PAP · 22 PAP

SCB
CARTA COMPENSATA ATTRAVERSO IL "PROGETTO REDD+ NELLE CONCESSIONI DI NOCI DEL BRASILE A MADRE DE DIOS"

RENEWABLE ENERGY
100% RENEWABLE ENERGY GUARANTEES OF ORIGIN

FSC www.fsc.org RECYCLED Paper made from recycled material FSC™ C001810

CRUSH DIGITAL

CORN

	METODO		+/-	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	320
SPESSORE	ISO 534	µm	6%	455
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,40
BIANCO (CIE)	ISO 11475	%	3	109
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	-
COBB 60 SEC	ISO 535	g/m²	5	35
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	7,0

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

KIWI E COCOA

	METODO		+/-	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	320
SPESSORE	ISO 534	µm	6%	455
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,4
COBB 60 SEC	ISO 535	g/m²	5	35
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	7,0

NB: A volte possono manifestarsi lievi differenze nella tonalità, nelle inclusioni e nell'aspetto dovute dall'utilizzo di materie prime naturali.

RECYCLABLE · BIODEGRADABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · REACH COMPLIANT · EN71 SAFETY TOYS · 40% SELECTED RECYCLED FIBRES · UP TO 15% AGRO INDUSTRIAL RESIDUES · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP

FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

EKOenergy

SCB CARTA COMPENSATA ATTRAVERSO IL "PROGETTO REDD+ NELLE CONCESSIONI DI NOCI DEL BRASILE A MADRE DE DIOS"

BURANO DIGITAL

COBALT BLUE

	METODO		+/-	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	380
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,19
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791	ml/min	50	240
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	260/120 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	7,0

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

INDIAN RED

	METODO		+/-	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	368
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,15
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791	ml/min	50	200
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	220/100 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	7,0

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · 22 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

BLACK

	METODO		+/-	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	390
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,22
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791	ml/min	50	260
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	220/120 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	7,0

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · FREE CARBON BLACK · 21 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

PRISMA DIGITAL TWO-SIDED

WHITE

	METODO		+/-	100 g/m²	250 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	100	250
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	155	372
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,55	1,49
BIANCO CIE	ISO 11475	%	3	124	124
OPACITÀ	ISO 2471	%	>	87	-
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1	6,5	6,5

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · 22 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

TWILL DIGITAL

BRIGHT WHITE

	METODO		+/-	240 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	240
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	348
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,45
BIANCO (CIE)	ISO 11475	%	3	124
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	-
RIGIDITÁ L/T	ISO 2493	mN MD/CD	>	110/50 (15°/50)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

CONTACT PACK DIGITAL

WHITE

	METODO		+/-	300 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	300
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	420
MANO	ISO 534	cm²/g	-	1,40
BIANCO CIE	ISO 11475	%	3	143
RIGIDITÁ MD (15°/50mm)	ISO 2493-1	mN	-	>250
RIGIDITÁ CD (15°/50mm)	ISO 2493-1	mN	-	>110
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

THE TUBE DIGITAL TWO-SIDED

CHALK

	METODO		+/-	260 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	260
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	305
RIGIDITÀ L&W MD	ISO 2493	mN	>	100 (15°/50mm)
RIGIDITÀ L&W CD	ISO 2493	mN	>	50 (15°/50mm)
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1	6,0

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · REACH COMPLIANT · 21 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

DOLCE VITA DIGITAL

WHITE

	METODO		+/-	270 g/m²	320 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	270	320
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	365	440
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,4	1,4
BIANCO (ISO)	ISO 2470	%	2	95,3	95,3
BIANCO (CIE)	ISO 11475	%	7	134,1	134,1
RIGIDITÀ L&T	ISO 2493	mN MD/CD	>	160/80 (15°/50mm)	310/155 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,0	6,0

RECYCLABLE BIODEGRADABLE ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE FREE ACID

REACH COMPLIANCE 21 PAP FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

BINDAKOTE DIGITAL

ICE WHITE

	METODO		+/-	250 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	250
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	315
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,25
LUCIDO 20°	ISO 2813	%	>	45
GRADO DI BIANCO ISO	ISO 2470	%	2	84
BIANCO CIE	ISO 11475	%	7	111
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1	5,5
RIGIDITÁ L&W	ISO 2493	mN MD/CD	>	140/70 (15°/50mm)

RECYCLABLE ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE REACH COMPLIANCE 21 PAP FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

MAJESTIC DIGITAL

MARBLE WHITE E CANDLELIGHT CREAM

	METODO		+/-	120 g/m²	250 g/m²	290 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	120	250	290
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	145	300	356
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,32	1,20	1,23
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	150	350	350	350
RIGIDITÀ L&W	ISO 2493	mN MD/CD	>	200/100 (15°/10mm)	110/55 (15°/50mm)	180/90 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,0	6,0	6,0

LUXUS REAL SILVER E LUXUS REAL GOLD

	METODO		+/-	250 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	250
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	290
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,16
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	100	250
RIGIDITÀ L&W	ISO 2493	mN MD/CD	>	100/50 (15°/50mm)
UMIDITÀ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,0

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE · FREE ACID · 21 PAP · 22 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 19.11.2026

RANGE CHART

DIGITAL		g/m²	45 x 32 cm SG	33 x 48,3 cm LG	48,3 x 33 cm SG	53 x 75 cm LG
Biancoflash Digital	Premium	250			•	
Biancoflash Digital	Premium	300			•	
Biancoflash Digital	Premium	300				•
Biancoflash Digital	Premium	350			•	
Biancoflash Digital	Natural	300			•	
Shiro Echo Digital	Bright White	120		•		
Shiro Echo Digital	Bright White	350			•	
Shiro Echo Digital	Raw Grey	300			•	
Crush Digital	Corn	320			•	
Crush Digital	Kiwi	320			•	
Crush Digital	Cocoa	320			•	
Burano Digital	Cobalt Blue	320			•	
Burano Digital	Indian Red	320			•	
Burano Digital	Black	320			•	
Prisma Digital two-sided	White	100		•		
Prisma Digital two-sided	White	250			•	
Twill Digital	Bright White	240			•	
Contact Pack Digital	White	300			•	
The Tube Digital two-sided	Chalk	260			•	
Dolce Vita Digital	White	270			•	
Dolce Vita Digital	White	320			•	
Bindakote Digital	Ice White	250	◦			
Bindakote Digital	Ice White	250			■	
Majestic Digital	Marble White	120		■		
Majestic Digital	Marble White	250	◦			
Majestic Digital	Marble White	250			■	
Majestic Digital	Marble White	290	◦			
Majestic Digital	Marble White	290			■	
Majestic Digital	Marble White	290				■
Majestic Digital	Candlelight Cream	250			■	
Majestic Digital	Candlelight Cream	290			■	
Majestic Digital	Luxus Real Silver	250			■	
Majestic Digital	Luxus Real Gold	250			■	

• Ottimizzato per HP Indigo, compatibile con Dry Toner
◦ Solo per Dry Toner ■ Solo per HP Indigo

FSC
www.fsc.org
FSC® C001810
The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

STAMPA HP INDIGO
Ad eccezione degli articoli evidenziati con ◦, la gamma Digital è ottimizzata per la stampa HP Indigo.

STAMPA DIGITALE A TONER SECCO
Gli articoli evidenziati con ◦ sono specificatamente sviluppati e testati per le varie tecnologie di stampa a toner secco. Inoltre gli articoli segnalati con •, pur essendo ideati per la stampa HP Indigo, sono compatibili con toner secco.

STAMPA INK JET
Questa gamma non è sviluppata per tecnologie di stampa ink jet.

NOTE
Raccomandiamo dei test di stampa preliminari per valutare il risultato in base alla grafica da stampare e all'effetto desiderato.
Inoltre è caldamente consigliato di prendere visione dei parametri tecnici dei singoli articoli e verificarne la loro compatibilità con specifici macchinari da stampa, in particolar modo per quanto riguarda lo spessore dei cartoncini.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

ROSSANO VENETO MILL IS:

REACH COMPLIANT

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy | Crusinallo VB - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita