
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 28.09.2026

THE TUBE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Aggiungi uno stato d'animo alla tua comunicazione con questo materiale sorprendentemente tattile. Carte e cartoncini mono o bipatinati con una superficie liscia e profondamente opaca invitano a esplorare con le mani senza il timore di lasciare impronte.

The Tube Hide, riproduce un disegno di vera pelle e seduce per una mano morbida e un finish matt, in 3 tonalità intense.

Nuovo: 4 colori si aggiungono alla collezione, un delizioso color crema tenue, un intramontabile Jeans e l'intenso e appassionato Chili, insieme al ritorno del nostro amatissimo ed elegante rosso Red.

The Tube supporta la maggior parte delle tecniche di stampa, è ideale per serigrafia e lamina a caldo. Perfetto per aggiungere valore a lavori pregiati di stampa e packaging di lusso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	120 g/m²	260 g/m²	340 g/m²
				1/s	2/s	2/s
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	120	260	340
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	145	310	395
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,21	1,19	1,16

	METODO		+/-	120 g/m²	360 g/m²
				goffrate	
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	120	360
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	-	-

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · REACH COMPLIANT · 21 PAP · 22 PAP · FSC www.fsc.org FSC® C001810 The mark of responsible forestry

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

PREPARAZIONE
Si consiglia di conservare The Tube in un luogo asciutto, in quanto sensibile all'umidità. Una volta aperto il pacco va richiuso in modo adeguato. Manipolare la carta con attenzione e, prima della stampa, smazzare i fogli come riportato nelle indicazioni presenti in ciascun pacco.

INCHIOSTRI
Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di stampare The Tube con inchiostri ossidativi, preferibilmente nuovi e non diluiti.
Ottimi risultati sono stati ottenuti anche con inchiostri UV.

CAUCCIÙ
Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili. Per la variante Hyde si consiglia di evitare caucciù a fine vita e adeguare la pressione di stampa.

TEMPO DI ASCIUGATURA
Lasciare asciugare in mini pile (15/20 cm) almeno 24/48 ore dopo la stampa.

CORDONATURA
La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

INCOLLAGGIO
Consigliate colle poliuretaniche. Testare il prodotto prima di procedere con la produzione.

HOT FOIL
Le carte The tube sono adatte alla stampa hot foil.
Si raccomanda di effettuare preventivamente un test di compatibilità nell'impiego di lamine metallizzate sulla carta The Tube nera.

STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ
Adatta alle principali tecniche di stampa e nobilitazione. È comunque sempre consigliato un test per verificare la resa stampa prima di procedere con l'intera tiratura.

NOTE
Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area stampa per circa 24/48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita

FAVINI


e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 28.09.2026

PRIMA DELLA STAMPA, SMAZZARE I FOGLI COME DA IMMAGINI




120 g/m²







260, 340, 360 g/m²

