
FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

Scheda Tecnica | 18.11.2026

SAHARA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Sahara è una carta avorio dalla tonalità chiara dedicata all'editoria e alla stampa offset.
La superficie matt naturale leggermente lisciata e la mano elevata la rendono una carta pregevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	METODO		+/-	85 g/m²	100 g/m²	120 g/m²	160 g/m²	200 g/m²	240 g/m²	280 g/m²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m²	5%	85	100	120	160	200	240	280
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	105	122	144	189	233	278	322
MANO	ISO 534	cm³/g	-	1,24	1,22	1,20	1,18	1,17	1,16	1,15
LISCIATURA (BENDTSEN)	ISO 8791-2	ml/min	50	280	280	280	280	280	280	280
OPACITÁ	ISO 2471	%	>	90	92	93	-	-	-	-
UMIDITÁ ASSOLUTA	ISO 287	%	1,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,8

Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

RECYCLABLE · ECF ELEMENTAL CHLORINE FREE PULP · FREE ACID · 25/40 EN PPWR COMPLIANT · 21 PAP · 22 PAP

FAVINI

e-mail: rossano@favini.com
Website: www.favini.com

INDICAZIONI PER LA STAMPA E LA TRASFORMAZIONE

INCHIOSTRI
Per assicurare una buona asciugatura, si consiglia di usare inchiostri semi-freschi.

CAUCCIÙ
Per una buona impressione grafica, utilizzare caucciù comprimibili.

TEMPO DI ASCIUGATURA
Lasciare asciugare almeno 24 ore dopo la stampa.

CORDONATURA
La pre-cordonatura è consigliata per cartoncini pesanti e in caso di piegatura controfibra.

VERNICIATURA
Per risultati ottimali utilizzare verniciatura UV serigrafica.

STAMPABILITÀ E LAVORABILITÀ
Adatta a qualsiasi metodo di stampa, punzonatura, perforazione, fustellatura, cordonatura e lamina a caldo.

STAMPA LASER
Garantita per stampa laser da 85 a 160 g/m^2.

NOTE
Data la natura igroscopica della carta, al fine di evitare problemi di imbarcamento si raccomanda di condizionare la carta tenendo il bancale chiuso nel suo imballo all'interno dell'area di stampa per circa 24-48 ore, a seguito delle quali l'involucro potrà essere aperto e la carta lavorata.

> Il dipartimento tecnico di Favini è a disposizione per ulteriori suggerimenti.

ROSSANO VENETO MILL IS:

REACH COMPLIANT

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita